



# MULTIFIOC

## FIBRES EN POLYPROPYLENE

|                             |                                            |
|-----------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Matière première:</b>    | polypropylène                              |
| <b>Couleur:</b>             | blanc                                      |
| <b>Type de fibre:</b>       | monofilament                               |
| <b>Section de la fibre:</b> | ovale                                      |
| <b>Poids spécifique:</b>    | 0,91 gr/cm <sup>3</sup>                    |
| <b>Point de fusion:</b>     | 160-170 °C                                 |
| <b>Longueur standard:</b>   | 6, 12, 18 mm                               |
| <b>Emballage:</b>           | Sachet en papier de 600 gr et de 900 gr    |
| <b>Stockage:</b>            | stocker à l'abri et protéger de l'humidité |



### Applications principales

Mortiers, chapes, sols industriels, béton prêt à l'emploi, préfabrication.

### Avantages

- elles peuvent être utilisées avec la plupart des bétons et mortiers
- elles réduisent les fissures dues au retrait plastique
- elles sont résistantes aux alcalis du ciment et sont chimiquement inertes
- pas de rouille et de corrosion

### Utilisation

Les fibres peuvent être mélangées avec le ciment directement dans la fabrique ou sur le chantier. On conseille d'ajouter les fibres après que le béton a été produit mais de préférence avant d'ajouter l'eau de gâchage. Mélanger pour 5-7 minutes avec de petits mouvements.

On conseille de respecter le rapport E/C selon les normes.

Dosage conseillé: 600 – 900 gr/m<sup>3</sup> \*

On conseille d'effectuer des essais au fin de trouver le dosage le meilleure pour votre malaxage.

**(\*) Attention:**

ces indications sont uniquement d'ordre général. Les conditions de travail, qui sont en dehors de notre influence, et la variété des différents matériaux excluent la possibilité de donner des indications absolues. En cas de doute, nous vous conseillons de réaliser vous-mêmes des essais exhaustifs. Nous pouvons garantir uniquement la qualité toujours constante de nos produits.