



NEUFIBER



PP-FASER ESTRICHZUSATZ



- ✓ Faserzusatz zur Vermeidung von Schwindrissen in Zementestrichen und dünnen Betonschichten
- ✓ chemisch reaktionsfrei, alkalibeständig
- ✓ durch vorgegebene Abpackung gleichmäßige Dosierung
- ✓ ohne Nachteil für nachfolgende Beschichtungen und Beläge

TECHNISCHE DATEN N E U F I B E R P P

MATERIAL	100% reines Polypropylen
SPEZIFISCHES GEWICHT	0.915 gr./cm ³
SCHMELZPUNKT	160°C - 170°C
ENTZÜNDUNGSTEMPERATUR:	> 320°C
WASSERAUFNAHME:	keine
VERPACKUNG:	1 kg- Beutel oder lose Fasern in Kartons

GEBRAUCHSANWEISUNG

DOSIERUNG	ca. 1 kg je cbm Estrichbeton
REIHENFOLGE DER MISCHUNG	sowohl im Zwangsmischer (Estrichpumpe) als auch in Betonwerk Zuerst Estrichsand in den Mischer NEUFIBER PP-Faserzusatz locker zugeben trocken mischen, damit sich der Faserzusatz verteilt Zementanteil zugeben weiterhin trocken mischen zuletzt Wasser zugeben
MISCHZEIT	Für Mischungen auf der Baustelle müssen die Fasern dem vorher erstellten, fertigen Betongemisch hinzugefügt werden. Im Fahrzeug (5cbm) beträgt die Mischzeit höchstens 4-6 Minuten. Auf 1 cbm Beton beträgt die Mischzeit ca. 2 Minuten.
ANMERKUNG:	Eine längere Mischzeit hat keinerlei Auswirkungen auf die Verteilung und den Zustand der Fasern im Beton.
WEITERE VORTEILE:	- bessere Abriebfestigkeit und höhere Stossfestigkeit - geringes Gewicht und einfache Verarbeitung - hervorragende Oberflächenverarbeitung und starke Verminderung von Haarrissen und Rissen

ACHTUNG:

Obige Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Die außerhalb unseres Einflusses stehenden Arbeitsbedingungen und die Vielzahl der unterschiedlichen Materialien schließen einen Anspruch aus diesen Angaben aus. Im Zweifelsfalle empfehlen wir ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine Gewährleistung kann nur für die stets gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernommen werden.

V.F.A. s.r.l. Via Plava, 7 - 23900 LECCO - Italien Tel. (+390341) 285812 Fax (+390341) 285792 Internet: www.vfasrl.com E-mail: vfa@vfasrl.com	VERTEILER
---	------------------